



TECHNICKÝ LIST

SUPRALUX ARKTIK MATT

⇒ Umožňuje dýchání stěn

⇒ Vysoká vydatnost

⇒ Trvalá bělost



INFORMACE O PRODUKTU

Použití	Supralux Arktik Matt je matná akrylová barva, určená pro malování stěn a stropů obytných prostor, škol, školek a dalších. Doporučuje se pro vápenocementové, betonové, sádrové a sádkartonové omítky - nové i dřívě natírané disperzními barvami.
Vlastnosti nátěrového filmu	<ul style="list-style-type: none">• Výsledný vzhled: Matný.• Určení: Pro vnitřní použití.• Odolnost proti působení vody: Nátěr je odolný proti standardní vlhkosti v místnostech, natírané povrchy nemohou být ve stálém kontaktu s vodou ani vystaveny kondenzaci vlhkosti.• Ostatní: Dobrá kryvost, paropropustnost umožňující dýchání stěn, dobrá vydatnost. Trvalá bělost. <p>Případné nečistoty okamžitě odstraňte měkkou houbou a vodou s přídavkem prostředku na mytí nádobí.</p>
Teoretická vydatnost	Až 11 m ² /l v jedné vrstvě na hladkém, rovném a vhodně připraveném povrchu.
Počet vrstev	2 vrstvy
Zasychání	Další vrstvu možno nanášet po 3 hodinách. <i>Platí pro jednu vrstvu o standardní tloušťce při teplotě +20 °C a relativní vlhkosti vzduchu 50 %, při dobrém větrání. Snížení teploty nebo zvýšení vlhkosti může prodloužit dobu schnutí.</i>



TECHNICKÝ LIST

SUPRALUX ARKTIK MATT

Barevné odstíny	<ul style="list-style-type: none">• Bílá
Balení	<i>Informace o aktuální nabídce balení najdete v ceníku, katalogích nebo letáčích o produktech.</i>
VOC	Limitní hodnota VOC (kat. A/a): 30 g/l (2010). Produkt obsahuje max. 29 g/l VOC
Základní složení	<ul style="list-style-type: none">• Pigment: organické a anorganické pigmenty• Pojivová složka: styren – akrylátová disperze• Rozpouštědlo: voda
Hustota	1,41 g/cm ³
Ředidlo	Čistá voda.
Doba použitelnosti	2 roky od data výroby. <i>Identifikační údaje výrobku a datum výroby jsou uvedeny na jednotlivých obalech.</i>
Certifikáty	Pracujeme podle systému řízení jakosti ISO 9001:2008.

POUŽITÍ VÝROBKU

Příprava výrobku	Před použitím barvu důkladně promíchejte. Nepřidávejte cizí komponenty
Příprava podkladu	<p>Podklady nové (dříve nemalované) Povrch by měl být kompaktní, jednotný, čistý a suchý (např., omítky malovat po 4 týdnech zrání nebo po čase uvedeném výrobcem dané omítky, sádry, stěrky).</p> <ul style="list-style-type: none">• Na betonové, vápenocementové, sádrové a sádrokartonové podklady použijte vhodnou penetraci (např. Dulux Grunt). <p>Renovované podklady:</p> <ul style="list-style-type: none">• Nátěry barev vápenných, hlinkových a slabě soudržných je třeba úplně odstranit z podkladu a povrch umýt vodou, aby se odstranily zbytky prachu.• Z povrchu je třeba odstranit znečištění (např. mastnotu) snižující přilnavost barvy. Znečištění smyjte vodou se saponátem.• Povrch napadený plísněmi očistěte pomocí špachtle, a pokud nelze odstranit příčinu plesnivění, použijte odpovídající fungicidní prostředek.• Nerovnosti a poškození povrchu vyrovnejte vhodnou stěrkou, vyhladte a nechte vytvrdit.• Podklady dříve natřené emulzními barvami, jejichž povrch je jednotný, dobře přilnavý, není prašný ani poškozený je možné malovat bez penetrace. <p>Poznámka! <i>Na podkladu dříve natíraném proveďte na malé ploše zkušební nátěr. Jestliže se po zaschnutí</i></p>



TECHNICKÝ LIST

SUPRALUX ARKTIK MATT

	<p><i>barvy objeví nežádoucí efekt, povrch připravte v souladu s výše popsányými pokyny.</i></p>
Natírání	<ul style="list-style-type: none">• Podmínky natírání: Okolní teplota a teplota povrchu by měly být v rozmezí +10 až +30 °C. Relativní vlhkost by měla být nižší než 80 %.• Doporučené způsoby natírání: Štětcem: ideální je štětec se syntetickým vláknem. Válečkem: ideální je váleček z přírodního rouna o délce rouna 10–18 mm nebo váleček Dulux. <i>Barvu je možné nanášet i vysokotlakým stříkáním Airless. Volba parametrů při stříkání závisí na individuálních potřebách a vlastnostech zařízení a měly by jí předcházet technické zkoušky.</i>• Parametry vrchního (konečného) nátěru: Barvu aplikujte ve 2 vrstvách v intervalu 3 hodin. Na štětec nebo váleček nabírejte dostatečné, rovnoměrné množství barvy a důkladně roztírejte do získání rovnoměrné vrstvy. Malířskou pásku odstraňte ihned po ukončení malování. <p>Poznámka <i>Po ukončení malířských prací místnost větrejte do vymizení charakteristického zápachu.</i></p>
Čištění malířského nářadí	<p>Po skončení natírání odstraňte z nástrojů co nejvíce barvy, poté je umyjte čistou vodou. Na odstranění nečistot způsobených malováním použijte běžné saponáty. Prázdný obal, případně se zbytky výrobku, odkládejte na místě určeném obcí k odkládání nebezpečných odpadů nebo předejte osobě oprávněné k nakládání s nebezpečnými odpady. Nepoužívejte prázdné obaly ke skladování potravin.</p>


DALŠÍ INFORMACE

Skladování a přeprava	<ul style="list-style-type: none">• Skladování: Výrobek skladujte v původních uzavřených obalech při teplotách +5 až +25 °C, v uzavřených místnostech, v dostatečné vzdálenosti od zdrojů tepla. <i>Produkt na vodní bázi. Při teplotách pod bodem mrazu hrozí trvalé poškození.</i>• Přeprava: Tento produkt není klasifikován jako nebezpečný ve smyslu dohody ADR. Přepravovat krytými dopravními prostředky. <i>Podrobné pokyny jsou uvedeny v bezpečnostním listu výrobku, odstavec 7 a 14.</i>
Bezpečnostní zásady	<p>Informace jsou dostupné v Bezpečnostním listu výrobku.</p>



TECHNICKÝ LIST

SUPRALUX ARKTIK MATT

Péče o životní prostředí	 <p>Pokud děláte dlouhou pauzu při malování, uzavřete kartáče a válečky do plastových sáčků a zalepte je kolem rukojeti. Tím zajistíte, že do příštího dne nevyschnou a budou znovu použitelné. Po ukončení práce odstraňte papírem z náčiní co možná nejvíce barvy a umyjte je v nádobě, místo pod tekoucí vodou.</p>
Doplňkové informace	<p>Informace obsažené v tomto technickém listě jsou přesné a pravdivé, výrobce ale neodpovídá za škody vzniklé špatným skladováním, přepravou nebo používáním produktu. Tyto informace proto nepředstavují záruku výrobce v právním slova smyslu. Účelem technického listu je poskytnout obecné pokyny k používání produktu při dodržování zásad bezpečnost a ochrany zdraví, založené na naší znalosti chování, způsobu skladování a používání produktu.</p> <p>V každém případě je nutné dodržovat zákony a eventuelní práva třetích osob.</p> <p>Vyhrazujeme si právo na změnu obsahu technického listu bez předchozího upozornění.</p> <p>S připomínkami a dotazy se prosím obračejte na číslo bezplatné infolinky 800 100 701 (pondělí–pátek), nebo na adresu:</p> <p style="text-align: center;">Akzo Nobel Coatings CZ, a.s. BB Centrum – budova BETA Vyskočilova 1481/4 140 00 Praha 4 – Michle</p>
Datum aktualizace	Leden 2015